

Transferpapier *PTS Sublistar*

Transferpapiere für Sublimationstransfer auf polyester- oder kunststoffbeschichteten Artikeln.

Dieses Papier ist für InkJet Drucker geeignet !

Druckeinstellung: InkJet Photopapier

Keramikpresse:

Temperatur auf **200° C** einstellen.

Druckzeit:

Holz	60 sec.
Kunststoff	60 sec.
Stahlblech	120-140 sec.
Aluminium	40-50 sec.
Keramiktassen	180-230 sec.
Keramikfliesen	120 sec.
Spectrum Mates	20-30 sec.
Mouse Pads	50 sec.
Textilien	50 sec.
Multi-Mats	35 sec.
Patchmaterial	50 sec.
Schirme	50 sec.
Sonnenschutz	50 sec.

Verarbeitung:

- Staub und Schmutz entfernen
- Beim Ausschneiden des Motivs 3-4mm. Rand stehen lassen.
- Befestigen Sie das Motiv so straff wie möglich mit dem Thermoband auf den Artikel
- Druckzeit wie oben angegeben
- Transferpapier (Tasse nun handwarm) vorsichtig und langsam abziehen.

Achtung:

Die hier enthaltenen Informationen sind Empfehlungen. Eine Garantie kann dadurch nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die spezifischen Einsatzbedingungen haben, lehnen wir eine Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte ab.

*Transferpressen z.B. zeigen nicht immer genaue Werte an. Bitte unternehmen Sie eigene Tests, um die besten Werte für Ihr Gerät herauszufinden:

Hilfestellung zu Ihren Anwendungen erteilen wir Ihnen gerne unter:

Tel.: 07633-9299346 oder www.perfect-transfersolutions.de